

# HOJA TÉCNICA

## ANYPOL - 100

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>           | RESINA POLIÉSTER INSATURADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO</b> | ANYPOL - 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GENERALIDADES</b>                 | Es una resina poliéster no saturado de uso general, de viscosidad media y reactividad media, especialmente diseñado para ser aplicada en el campo de moldeo por contacto en los llamados artículos de plásticos reforzado con fibra de vidrio de excelentes propiedades humectantes y físicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CARACTERÍSTICAS</b>               | <p><b>Principales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viscosidad 25 °C Z - Z1 (GARDNER)</li> <li>- Índice de acidez <math>18 \pm 2 \%</math></li> <li>- % de sólidos <math>72 \pm 2 \%</math></li> <li>- Gelificación 4 - 6 Minutos</li> </ul> <p><b>Ensayo de Referencia:</b><br/>Los tiempos promedio de gelado dependen fundamentalmente de la temperatura y cantidad de acelerador utilizado.</p> <p>Resina 100.0 g<br/>Acelerador 0.2 g<br/>Catalizador 1.0 g</p> <p><b>Componente que Contribuye al Riesgo:</b><br/><b>Nombre Químico:</b> Monómero de estireno.<br/>Clase: 3<br/>Nº UN: 1866<br/>Grupo de clasificación III<br/>Nº de guía de respuesta a emergencias 127<br/>Identificación de Transporte: UN 1866 - Soluciones inflamables de resinas.</p> |
| <b>COMPOSICIÓN</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resina poliéster insaturado <math>72 \pm 2 \%</math></li> <li>- Monómero de estireno <math>28 \pm 2 \%</math></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>REQUISITOS GENERALES</b>          | Sustancia declarada como peligrosas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PRESENTACIÓN</b>                  | En tambores metálicos de 220 Kg. netos c/u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONDICIONES DE CONSERVACIÓN</b>   | <p>Debe mantenerse en un lugar fresco y seco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A la sombra y 20 °C 6 meses</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>         | <p>La información suministrada en el presente documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, no constituyendo garantía alguna de las especificaciones del producto. El cumplimiento de las indicaciones contenidas en el texto no exime al utilizador del cumplimiento de cuantas normativas legales sean aplicables.</p> <p>El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la responsabilidad del comprador.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |