



SHER LAC L-15
LACAS ACRÍLICAS
Colores Básicos, Metálicos y Perlados

CARACTERÍSTICAS		Producto de Gran Durabilidad al exterior, formulado para el repintado total de secciones de la Industria Automotriz. De Secado Rápido, ideal para talleres donde se requieren tiempos de secado muy cortos. Proporciona un Excelente Cubrimiento y Nitidez de Color en el Acabado, optimizando la Productividad y reduciendo los costos por galón. Tiene más de 60 colores entre Básicos, Metálicos, Perlados y colores de Efectos Especiales, permitiendo al colorista poder igualar los colores originales (OEM) de los autos más modernos.	
 		CONDICIONES DE APLICACIÓN  	
APLICACIÓN		Pistola de Succión o Gravedad	
SUSTRATOS		▪ Sher Primer Acrílico Entintable ▪ Base Combo	
SUSTRATOS NO RECOMENDADOS		▪ Sher Ureth ▪ SHERCAR	
MEZCLA		1 parte	Laca Acrílica L15
		1.5 parte	Thinner Acrílico
DISOLVENTE		Thinner Acrílico	
PRESIÓN DE APLICACIÓN		35 – 45 psi	
Nº DE MANOS		Aplicar de 3 a 4 pasadas dobles dejando orear entre pasadas 5 minutos	
ESPESOR DE LA PELÍCULA SECA		1.5 - 2.0 mils	
% DE SÓLIDOS		En Peso : 34 +/- 1% En Volumen : 23 +/- 1%	
RENDIMIENTO TEÓRICO		3 a 4 m ² por litro a 2.0 mils. seco.	
SECADO	LIBRE DE POLVO	5 minutos	
	PARA LIJAR	Si requiere, después de 2 horas con lija Nº 1500 ó 2000.	
	PARA RECUBRIR	1 hora de aplicado a T° ambiente	
	DURO	24 horas	
	BRILLO A 60°	72 horas después de aplicado	
PESO ESPECÍFICO		3.9 kg / gal	
FLEXIBILIDAD (mandril cónico 1/8)		Baja	
OBSERVACIONES		Para obtener un acabado de excelente brillo, en el pulido, utilice Pastas para Pulir Nº 101 y, para abrillantar, Sher Reflex Pulidor Auto Brillo Nº 103.	
PRESENTACIÓN		Envase por 1 galón	

Para mayor información, consulte a nuestro Dpto. Técnico - División Automotriz

Sherwin Williams Perú SRL, Subsidiaria de The SHERWIN-WILLIAMS Co., Cleveland, Ohio, USA