

VELOZ FLEX / MASILLA SUPERIOR

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto formulado a base de resina poliéster insaturado, monómero estireno, talco no asbestos, microesferas de borosilicato de sodio.

TIPO

Poliéster.

USOS

Como relleno y moldeo para línea automotriz.

COLOR

Negro

ACABADO

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

87 - 92

DENSIDAD (Kg/Gl)

6.70 – 6.95

VISCOSIDAD

170 000 - 200 000 Cps a 25 °C al momento de envasado.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Excelente poder de relleno (agujeros, rasguños, abolladuras, raspones y grietas de superficies metálicas), de buena flexibilidad, buena adherencia y cohesión, rápido curado de suave lijado, no pega en la lija y resistente al impacto.

4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar completamente seca, lijado, libre de grasa, polvo y otros contaminantes.

Se debe lijar para darle rugosidad a la superficie y al mismo tiempo se eliminará el óxido.

Se recomienda aplicar sobre Base Zincromato Automotriz X10.

5. DATOS DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agítese bien antes de usar.

Equipo de aplicación: Espátula de metal o jebe flexible.

Tipo de sustrato: Metal, fibra de vidrio, madera.

Por cada 100 gramos de Veloz Flex / Masilla Superior, adicione 2 gramos de crema endurecedora y mezclar bien.

Tiempo de curado (minutos): 4 - 8

Lijado: Después de 30 minutos.

Tipo de lija de fierro: N° 40, N° 60

Tipo de lija de agua: N° 100 a N° 240

Nota: Homogenizar completamente la mezcla del producto con la crema endurecedora antes de aplicar.

PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique en condiciones de alta humedad o de lluvia inminente en exteriores.

No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilice Maestrazo Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC-350.

6. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 31 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 6 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

7. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar como acabado.

8. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de hojalata de Veloz Flex / Masilla Superior con capacidad aprox.: 594 gr. + 01 Crema Endurecedora para Masilla de 17 gr.



9. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.



PINTURAS DEL PERU S.A.
20603526962