

ETCHING PRIMER X6

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto elaborado a base de resina vinil - butiral, cromato de zinc y solventes aromáticos.

TIPO

Vinil - butiral.

USOS

Para el repintado automotriz de la más alta calidad.

COLOR

Amarillo grisaseo, Azul turquesa, Negro, Gris, Rojo.

ACABADO

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

22 - 26

DENSIDAD (Kg/Gl)

3.45 - 3.70

VISCOSIDAD

58 - 65 KU a 25 °C, al momento de envasado.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Etching Primer X6 se caracteriza por su excelente adherencia sobre metales ferrosos, aluminios, galvanizados, fibra de vidrio. Proporcionando excelente resistencia contra la corrosión.

4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

Desaparecer cualquier rastro de óxido mediante el uso de X1 Oxiron Acondicionador Para Metales, y un eficiente lijado.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Equipo de aplicación: Soplete convencional a presión de 35 - 45 psi (Lb / in²)

Tipo de sustrato recomendado: Todo tipo de metal debidamente tratado y sobre rellenos de poliéster.

Tipo de sustrato no recomendado: No se recomienda aplicar sobre partes plásticas, acabados acrílicos.

Recubrimientos recomendados: Etching Primer X6 es un primario base adherente que puede ser recubierto por:

Poliuretano, X3 Gloss Poliuretano Catalizable, Esmalte Sintético Alto Brillo.

Recubrimientos no recomendados: No aplicar directamente sobre color blanco y colores claros porque puede ocurrir un ligero amarillamiento o sangrado para estos casos se recomienda el uso de otras bases: Base Primer Poliéster PHSg8, X9 Primer Entintable, sobre el Etching Primer X6 antes de aplicar el recubrimiento final.

Nota: En cualquier caso, se deberá usar de acuerdo a las instrucciones dadas para cada caso.

5. DATOS DE APLICACIÓN

Preparación de mezcla

1 volumen Etching Primer X6 (parte A).

1 volumen Activador para Etching Primer X6 (parte B).

PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique en condiciones de alta humedad o de lluvia inminente en exteriores.

No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca.

TIEMPO DE SECADO

Secado tacto (minutos) : 3 - 5

Secado duro (hora) : 1

Espesor recomendado de película húmeda por capa

1.0 - 2 mils

Espesor recomendado de película seca por capa

0.5 - 1 mils

RENDIMIENTO TEÓRICO

15 m²/Gl.

Los cálculos de rendimiento no incluyen perdidas por variación del espesor, mezclados inadecuados, aplicación inadecuada, irregularidades de la superficie o porosidad.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilice Maestrazo Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC-350.

6. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

7. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No aplica.

8. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Kit: Envase de hojalata de 1 Gl. (3.785 L.) de Etching Primer X6 + envase de plástico de 1 Gl. (3.5 L.) de Activador para Etching Primer X6.

**9. IMPORTANTE****ADVERTENCIA LEGAL**

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.



PINTURAS DEL PERU S.A.
20603526962