



## DESCRIPCIÓN

El **Etching Primer** es un primario poli vinil butiral con excelente adherencia, proporciona resistencia contra la corrosión y un alto rendimiento por lo que puede ser utilizado en la industria metalmecánica y automotriz. Los primeros meses en almacén el producto es fluido, pero después de algún tiempo de almacén se observará como un pseudo plástico en suspensión, el cual puede ser incorporado con agitación, regresando a su apariencia fluida.

## COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

Activador para Etching Primer

## SUSTRATOS



### RECOMENDADOS


Metales acondicionados  
Galvanizado  
Aluminio  
Acero Inoxidable  
Cromo

### NO RECOMENDADOS

Plásticos  
Acabados acrílicos

## INSTRUCCIONES DE USO

### MEZCLA



1

ETCHING PRIMER

+




1

ACTIVADOR PARA  
ETCHING PRIMER



Presión: 1.5 – 3 Kg/cm<sup>2</sup> (22 – 45 lb/in<sup>2</sup>)  
Pico de fluido: 1.3 – 1.5 mm



Aplicar 2 manos sencillas.



5 Minutos de oreo entre manos.



Lije en seco con lija # 400 después de mínimo 1 hora.

Si lija con agua, se recomienda esperar 2 horas mínimo para aplicar un recubrimiento sobre este producto.



**NUNCA REGRESE MATERIAL ACTIVADO AL RECIPIENTE ORIGINAL.**

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

### LIMPIEZA

Agua y detergente.

**Solvente limpiador.**

Si lo requiere remueva la pintura anterior con **SWA-Removedor Amarillo**.

### LIJADO

Lije con lija # 180 el metal desnudo.

### METAL DESCUBIERTO Y PARTES OXIDADAS

**Cleanol**



En la limpieza del equipo se recomienda el uso del **Thinner MB**.  
Consulte la SDS del producto para información específica.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| PROPIEDADES           | UNIDADES | MÍNIMO | MÁXIMO |
|-----------------------|----------|--------|--------|
| Viscosidad @ 25°C     | UK       | 65     | 70     |
| Densidad @ 25°C       | g/mL     | 1.01   | 1.06   |
| Sólidos en peso       | %        | 33     | 37     |
| Caducidad             | Años     | 2      | ND     |
| LISTO PARA APLICAR    |          |        |        |
| Secado libre de polvo | Minutos  | 5      | 10     |
| Secado duro           | Minutos  | 30     | 60     |