

IMPERMEABILIZANTE TOP TECHO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO ANYPSA es un recubrimiento en pasta formulado a base de polímeros, agregados finos y arenas silíceas. Una vez aplicada forma un recubrimiento delgado y ligero que sella superficies de concreto, aligerados, pasteleros, fibrablock y madera que impide la penetración del agua. No sobrecarga las estructuras y techos existentes y reemplaza a un mortero impermeable o pastelero.

USOS Y RECOMENDACIONES

Puede usarse como impermeabilizante de techos y superficies de concreto, ladrillo pastelero, fibro cemento, madera, ladrillo, *fibrablock*, teja, aglomerado y otros.

COLOR

Blanco hueso, Gris

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %: 68 - 74

DENSIDAD (Kg/Gl): 5.80 - 6.10

VISCOSIDAD: 113 -120 Unidades Krebs al momento de envasado

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Es impermeable, flexible y de gran duración.
- No se raja ni agrieta, siempre que se aplique al espesor recomendado.
- Tiene gran adhesión, tanto en materiales nuevos como viejos, sobre cualquier material de construcción.
- Se expande y se contrae con los cambios de temperatura.
- Gran resistencia a la humedad, calor y radiación solar.
- No se chorrea ni se derrite en épocas de calor.
- Económico y de fácil aplicación.
- El color blanco hueso refleja la luz solar, ayudando de esta forma al aislamiento térmico.
- Seca bastante rápido, lo cual ahorra tiempo de espera.

4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Limpie la superficie a tratarse eliminando toda partícula de polvo, material suelto, grasas, aceites y otros.
2. Solo en superficies de cemento humedezca la superficie ligeramente con una brocha.
3. Aplique una primera mano o imprimación diluyendo con agua a razón de 1 litro por galón del producto.
4. Aplique una segunda mano igual a la primera en sentido perpendicular.
5. Deje secar 24 horas antes de entrar en servicio y proteja de la lluvia mientras aún esté fresca.

DILUCIÓN

El producto se puede diluir con agua potable 1 litro por galón del producto.

5. DATOS DE APLICACIÓN

SECADO

Tiempo de secado total: 10 - 12 horas

Tiempo de repintado: 4 - 6 horas

Los tiempos pueden variar dependiendo de la temperatura y HR.

Espesor recomendado de película seca por capa

10 mils

Rendimiento Teórico

10 m²/Gl.

6. MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenamiento 12 mese almacenado en su envase original, sellado en lugar fresco y bajo techo. Además, debe estar protegido del calor y de las heladas en temperaturas entre 5 - 35°C.

Se garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave la brocha, los rodillos y otros utensilios de pintar con agua y jabón inmediatamente después de usarlos. Cuando se pinta durante lapsos prolongados, la pintura se acumula en la base de las cerdas de la brocha.

7. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No aplicarse en combinación con otros productos.

	Ver.07	HOJA TÉCNICA	Código: F-39 Fecha: 02/01/2023
--	--------	--------------	-----------------------------------

6. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envases de plástico de 1 Gl. (3.785 L.)



7. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.



PINTURAS DEL PERU S.A.
20603526962

Car. Chillon Trapiche Mza. S/N Lote. 69 Urb. Los Huertos de Tungasuca Lima - Lima - Carabayllo
www.anypsa.com.pe venta@anypsa.com.pe Telf.: (51-1)613-9090 Fax.: (51-1)613-9091