

AUTOCA TITAN PU9099A REFINISH SYSTEM ULTRA HIGH SOLID BATEPIEDRA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Es un recubrimiento formulado con resinas acrílico - poliuretano de 2 componentes formando una barrera para impedir la acción del agua, impermeabilizando y sellando la parte inferior del chasis de los vehículos.

TIPO

Acrílico - poliuretano.

USOS

Para proteger e impermeabilizar chasis de los vehículos, baldes de camionetas, faldones delanteros y traseros, portamaletas.

COLOR

Negro.

ACABADO

Semi - Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

62 - 66

DENSIDAD (Kg/Gl)

4.64 - 4.80

VISCOSIDAD

124 - 131 KU a 25 °C al momento de envasado.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

AutocarTitan Batepiedra PU-9099A forma una película dura, flexible y resistente que protege contra el golpeo de gravillas y pequeñas piedras.

Además, brinda lo siguiente:

- Excelente resistencia a la humedad.

- Excelente resistencia al impacto de gravillas.
- Resistente al desgaste.
- Minimiza ruidos.
- Forma una película decorativa dura.

4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de grasa, aceites, humedad, polvo, óxidos sueltos y otros contaminantes.

Cuando se aplica sobre metales ferrosos desnudos aplicar previamente un fondo anticorrosivo para que tenga una mayor adherencia. En superficies metálicas no ferrosas se recomienda previa aplicación de un Autocar X-8 Primer Universal o Autocar Etching Primer X6.

5. DATOS DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN

Equipo de aplicación: Pistola de embrear a presión de 50 - 60 psi (Lb/in²), espere 3 a 4 horas para aplicar otras capas.

Diluyente: No requiere.

Preparación de mezcla

8 volúmenes de Autocar Titan Batepiedra PU - 9099A.

1 volumen de Autocar Catalizador de Titan Batepiedra PU - 9099A.

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE APLICADA

Secado

Secado tacto (horas): 2 - 4

Secado duro (horas) : 24

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilice Autocar Disolvente Uretano - Thinner Finishes DUH654.

6. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34°C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

7. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en ambientes marinos.

8. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de hojalata de 1 L., 1 Gl. (3.785 L.)



9. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

