

AUTOCAR ULTRA BAG76 BASE ANTIGRAVILLA ULTRA PROTECTOR

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto formulado a base de resina acrílica estirenada, pigmentos, cargas seleccionadas, agua y glicoles.

TIPO

Acrílica esterinada.

USOS Y RECOMENDACIONES

Para uso automotriz, donde se desee buena protección antigraavilla.

COLOR

Negro.

ACABADO

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

50 - 54

VISCOSIDAD

134 - 140 Unidades Krebs al momento de envasado.

DENSIDAD (Kg/Gl)

4.85 - 5.00

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

- Forma película flexible.
- Buen poder de relleno.
- Es resistente a la abrasión.
- Buena adherencia.

4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como polvo, grasa, incluyendo salitre y alcalinidad.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación.

DILUCIÓN

El producto se puede diluir con agua cuando se aplica con pistola o equipo de aspersión máximo un 20 - 25% con agua.

5. DATOS DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a recubrir debe estar completamente seca libre de grasa, polvo y otros contaminantes.

En superficies de metal y fibra de vidrio realizar un buen lijado con lija N° 240 creando porosidad en la superficie.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre 10 °C y 33 °C. Evite aplicar la pintura cuando la humedad relativa este arriba de 80% ya que no permite que seque. Si va a pintar al exterior se debe evitar pintar tarde cuando hay más probabilidad de rocío y condensación, no aplique la pintura si hay sospecha de lluvia.

TIEMPO DE SECADO

Secado al tacto : 2 - 4 horas
Secado duro : 24 horas

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire (ventilación).

Espesor recomendado de película húmeda por capa
5.0 mils

Espesor recomendado de película seca por capa
2.0 - 3.0 mils

RENDIMIENTO TEÓRICO (1 mils)
56 m²/Gl.

RENDIMIENTO PRÁCTICO (2 mils)
24 - 26 m²/Gl.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave la brocha, los rodillos y otros utensilios de pintar con agua y jabón inmediatamente después de usarlos. Cuando se pinta durante lapsos prolongados, la pintura se acumula en la base de las cerdas de la brocha. Lave con agua y después con Thinner o con un solvente de alta calidad.

6. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

	Ver.07	HOJA TÉCNICA	Código: F-39 Fecha: 02/01/2023
--	--------	--------------	-----------------------------------

Material base agua no inflamable.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados.

7. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se pueda pisar.

No es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas ni ninguna otra condición externa.

8. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de plástico de (3.785 L.) y 1/4 Gl. Aprox.



9. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

