

ACTIVADOR PARA AUTOCAR ETCHING PRIMER X6

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto elaborado a base de ácidos y solventes aromáticos.

USOS

Uso exclusivo como acelerador de Activador Para Autocar Etching Primer X-6.

COLOR

Transparente.

ASPECTO

Líquido.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD (Kg/Gl)

3.30 – 3.45

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Proporciona una excelente resistencia contra la corrosión al ser usada con Autocar Etching Primer X-6.

4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

Desaparecer cualquier rastro de óxido mediante el uso de X1 Oxiron Removedor de Oxido, y un eficiente lijado.

5. DATOS DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN

Equipo de aplicación: Soplete convencional.
Tipo de sustrato recomendado: Todo tipo de metal debidamente tratado y sobre rellenos de poliéster.

Tipo de sustrato no recomendado: No se recomienda aplicar sobre partes plásticas, acabados acrílicos.

Recubrimientos recomendados: Etching Primer X6 es un primario base adherente que puede ser recubierto por: Poliuretano, X3 Gloss Poliuretano Catalizable, Esmalte Sintético Alto Brillo.

Recubrimientos no recomendados: No aplicar directamente sobre color blanco y colores claros porque puede ocurrir un ligero amarillamiento o sangrado para estos casos se recomienda el uso de otras bases: Autocar Base Primer Poliester PHS98, Autocar X9 Base Primer Acrilico Entintable Doble accionantes de aplicar el recubrimiento final

Nota: En cualquier caso, se deberá usar de acuerdo a las instrucciones dadas para cada caso.

PREPARACIÓN DE MEZCLA

1 volumen Autocar Etching Primer X- 6 (parte A).

1 volumen Activador para Etching Primer X6 (parte B).

PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique en condiciones de alta humedad o de lluvia inminente en exteriores.

No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca.

TIEMPO DE SECADO

Secado tacto (minutos) : 20 - 30

Secado duro (hora) : 1

Espesor recomendado de película húmeda por capa

1.0 - 2 mils

Espesor recomendado de película seca por capa

0.5 - 1 mils

RENDIMIENTO TEÓRICO

15 m²/Gl.

Los cálculos de rendimiento no incluyen perdidas por variación del espesor, mezclados inadecuados, aplicación inadecuada, irregularidades de la superficie o porosidad.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilice Maestrazo Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC – 350

6. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

	Ver.06	HOJA TÉCNICA	Código: F-39 Fecha: 02/01/2023
--	--------	--------------	-----------------------------------

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

7. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda solo para el uso en Autocar Etching Primer X-6

8. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Kit: Envase de hojalata de 1 Gl. (3.5 L.) de Autocar Etching Primer X6 + envase de plástico de 1 Gl. (3.5 L.) de Activador para Autocar Etching Primer X6. Aprox.



9. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

